



ATS 612

- Stampabile su entrambi i lati
- Ricicla i filati
- Non spalmato

Il **rasoin poliestere** è un tessuto a base di fibra di poliestere. Le fibre di poliestere danno al materiale un'eccellente resistenza allo strappo e la trama del rasopresenta comfort e morbidezza al tatto. L' **ATS 612** è costituito da filati riciclati. Selezionati per compatibilità ottimale con nastro per trasferimento termico **ATX 1**, **ATX 7** e **ATX 9**.

RASO in poliestere

Stampabile
solo su un lato

Stampabile su
entrambi i lati

POLIESTERE

● **ATP 811** ○
Resistente a los procesos de tñido

● **ATP 812** ○
Resistente a los procesos de tñido

● **ATP 802** ●

RASO

● **ATS 821** ○ ●
Anti-sfilacciamento

● **ATS 811** ○
Tintura/Conciatura/Lavaggio con pietra abrasiva (stone wash)

● **ATS 601** ○ ●

● **ATS 612** ○ ●
Filati riciclati

● **ATS 602** ○ ●

NYLON

● **ATN 501** ○
Anti-sfilacciamento

● **ATN 802** ○
Resistente all'arrotolamento

● **ATN 602** ○

Resistenze

 **Lavaggio**
AATCC61-2A

 **Stiratura**

 Lavaggio con pietre abrasive (Stonewashing)

 Conciatura

 Lavaggio enzimatico

 **Lavaggio a secco**

 Processo di tintura

 Anti-sfilacciamento

Specifiche del nastro

- Diametro dell'anima:** 1", 1,5", 2", 3"
- Larghezza delnastro:** min 20 mm, max 220 mm
- Lunghezza delnastro:** min 50 m, max 400 m

Fare riferimento alla brochure delle offerte per avere maggiori informazioni

Certificazioni

- REACH / SVHC 1907/2006/EC

●  **STANDARD 100**
CQ 1172/4 IFTH

●  **Global Recycled Standard**
Certificazione in attesa

Specifiche del tessuto

- Colore:** bianco, nero
- Densità:**
 - Ordito: 118 fili/cm
 - Trama: 38 fili/cm
- Peso totale 140 g/m²**
 - Peso spalmatura 140 g/m²
 - Questo tessuto non è spalmato
- Spessore:** < 0,135 mm



Stoccaggio

- Raccomandati:** 12 mesi
- Tasso umidità:** 20-80%
- Temperatura:** 5-35°C (40-95°F)